






**Technisches Datenblatt**
**R-PET-G FILM TYPE 290 FORMING FILMS**

<b>Aufbau</b> 	
Außenschichten	PET-G Virgingranulat, Antiblock-Additive
Innenschichten	PET Regranulat blaustichig
<b>Abmessungen</b> 	
Nominale Foliendicke	0.200 ... 0.800 mm
Format	≤ 1000 mm
Toleranz	Siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen
<b>Physikalische Eigenschaften</b> 	
Farbe	blaustichig
Dichte	1.27 g/cm <sup>3</sup>
<b>Anwendungsgebiete</b> 	
Thermoformen	Alle gängigen Verfahren (Werkzeugtemperatur ≥ 30 °C, Formtemperatur ≥ 120 °C)

Alle angegebenen physikalischen Eigenschaften sind Indikationen. Abweichungen von den hier angegebenen Werten sind meist technologisch bedingt und rechtfertigen nicht per se eine Reklamation der gelieferten Ware. Alle angegebenen physikalischen Eigenschaften sind nur für nicht verarbeitete Folie gültig. Die Beurteilung der Eignung einer Folie von FWG für den beabsichtigten Zweck liegt in der Verantwortung des Kunden.

**DATENBLATT R-PET-G Film Type 290 FORMING FILMS**
**Version 05. Gültig ab 2018-11-30 bis auf Widerruf.**

**Folienwerk Wolfen GmbH**  
 Guardianstraße 4  
 06766 Bitterfeld-Wolfen  
 Deutschland

T +49 (0)3494 6979 0  
 F +49 (0)3494 6979 37  
 info@folienwerk-wolfen.de  
 www.folienwerk-wolfen.de

Amtsgericht Stendal, HRB 10684  
 Geschäftsführer: Günther Burkardt  
 Prokurist: Thomas Olszowy  
 Ust.-ID: DE139739757

