






**Technisches Datenblatt**
**BIO-PET TYPE 926030 FORMING FILMS**

<b>Aufbau</b>	
Material	PET-A Virgingranulat (BIO-PET), Antiblock-Additiv
<b>Abmessungen</b>	
Nominale Foliendicke	0,150 ... 0,900 mm
Format	≤ 1.200 mm
Toleranz	Siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen
<b>Physikalische Eigenschaften</b>	
Farbe	Farblos transparent
Dichte	1,33 g/cm <sup>3</sup>
Schrumpf	≤ 10,0 % (10 min bei 140°C, abhängig von der Foliendicke)
<b>Optionen auf Anfrage</b>	
Farbe	spezifische Farbe gemäß Vereinbarung
<b>Anwendungsgebiete</b>	
Thermoformen	Alle gängigen Verfahren (Werkzeugtemperatur ≥ 30 °C, Formtemperatur ≥ 120 °C)
Siegeln, Schweißen	Hochfrequenz, Ultraschall (abhängig von Gegenmedium)

**Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Regulierungen:**

- Commission Regulation EU 10/2011
- BfR Recommendation XVII
- Raw materials comply to FDA, Title 21 Part 177.1630 and supplementary regulation 21 CFR 177, 1315(b)(I)(USA)

Alle angegebenen physikalischen Eigenschaften sind Indikationen. Abweichungen von den hier angegebenen Werten sind meist technologisch bedingt und rechtfertigen nicht per se eine Reklamation der gelieferten Ware. Alle angegebenen physikalischen Eigenschaften sind nur für nicht verarbeitete Folie gültig. Die Beurteilung der Eignung einer Folie von FWG für den beabsichtigten Zweck liegt in der Verantwortung des Kunden.

